



AMF THERMATEX® Feinstratos

- AMF THERMATEX® Feinstratos es una placa de fibra mineral biosoluble para cielos rasos modulares, con superficie texturizada y es indicada para áreas que no requieran una absorción acústica.
- Buena atenuación del sonido (34 dB)
- Buena reflexión lumínica (85%)
- Ideal para retail, salas de reuniones, salas de instalaciones o áreas de producción



DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores / Lurín



Detalles de borde		Board	Tegular 24	Tegular 15	Finesse	SL2	K2C2														
Consulte sobre otros tipos de bordes																					
Espesor (mm)		15	15	15	19	19	15														
Dimensiones (mm)		600 x 600 1200x 600 610 x 610 1220 x 610 1800 x 300	600 x 600 1200 x 600 610 x 610 1220 x 610	600 x 600 1200 x 600 610 x 610 1220 x 610	600 x 600 610 x 610	1800 x 300	2000 x 312,5 2500 x 312,5														
Consulte sobre otros formatos																					
Sistema		Visible, desmontable - Sistema C Visible - Bandraster, desmontable - Sistema I.3 Visible - Pasillos, desmontable - Sistema F.3			Oculto, desmontable - Sistema A.2 / A.3	Semioculto plank, desmontable - Sistema I.3 Semioculto plank - Bandraster, desmontable - Sistema I.2 Semioculto plank - Pasillos, desmontable - Sistema F.2	Semioculto plank, no desmontable - Sistema I.3 Semioculto plank - Bandraster, no desmontable - Sistema I.1 Semioculto plank - Pasillos, no desmontable - Sistema F.1														
Peso		3.8 - 5.0 kg / m²																			
Color		Blanco																			
Absorción de sonido		EN ISO 354 α_w = 0.20 según EN ISO 11654 - Clase E <table><tr><td>Frecuencia <i>f</i> (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.35</td><td>0.20</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.20</td></tr></table> NRC = 0.15 según ASTM C 423						Frecuencia <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20
Frecuencia <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000															
α_p	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20															
Atenuación de sonido		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 34 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) CAC= 35 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2) $D_{n,f,w}$ = 38 dB (Finesse, SL2) según EN ISO 717-1 CAC= 38 dB (Finesse, SL2) según ASTM E 413-10																			
Aislamiento acústico		EN ISO 10140-2 R_w = 21 dB según EN ISO 717-1																			
Reacción al fuego		Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ																			
Reflexión lumínica		85%																			
Conductividad térmica		λ = 0.060 W/mk según EN 12667																			
Resistencia a la humedad		RH 95%																			
Calidad del aire interior		 A+	 E1	 IACG																	
Tipo de limpieza																					
Sustentabilidad		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex G																	
		37-43%																			

Consultar disponibilidad del producto en su región. Sólo para uso interno. Preste atención a las restricciones de uso y al límite de resistencia a la humedad relativa del aire. Para más información y avisos legales, visite nuestro sitio web.