


KNAUF

AMF THERMATEX® Feinstratos Micro Complete Hygena



AMF THERMATEX® Feinstratos Micro Complete Hygena presenta una superficie de textura fina que crea una apariencia de techo uniforme con buena absorción de sonido. La superficie es lavable y anti microbiana (resistente a gérmenes, bacterias y hongos).




Buena absorción acústica (0,70 α)

Buena atenuación del sonido (34 dB)

Buena reflectancia de la luz (85%)

Ideal para comercios, oficinas, hospitales, salas de reuniones, salas de instalación o áreas de producción y más.

Build on us.

CARACTERÍSTICAS		INFORMACIÓN																				
Detalle de Bordes		Recto 	Rebajado 15/16 	Rebajado 9/16 																		
Espesor (mm)		15	15	15																		
Medidas (mm)		600 x 600 610 x 610 625 x 625 1220 x 610 1250 x 625	610 x 610 625 x 625 1220 x 610 1250 x 625	610 x 610 625 x 625 1220 x 610 1250 x 625																		
Sistema		Expuesto desmontable - Sistema C																				
Peso		4.0 kg / m²																				
Color		 Blanco																				
Absorción acústica		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.70$ as per EN ISO 11654 - Class C <table><tr><th>Frequency f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.65</td><td>0.70</td><td>0.80</td><td>0.75</td><td>0.50</td></tr></table> NRC = 0.70 as per ASTM C 423							Frequency f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.65	0.70	0.80	0.75	0.50
Frequency f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																
α_p	0.45	0.65	0.70	0.80	0.75	0.50																
Atenuación de sonido		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34 \text{ dB}$ as per EN ISO 717-1 CAC = 35 dB as per ASTM E 413-10																				
Reducción de Sonido		EN ISO 10140-2 $R_w = 21 \text{ dB}$ as per EN ISO 717-1																				
Resistencia		Euroclass A2-s1, d0 as per EN 13501-1																				
Reflectancia de la Luz		85%																				
Conductividad Térmica		$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ as per EN 12667																				
Resistencia a la Humedad		95% RH																				
Calidad de aire interior		 A+	 E1	 IACG																		
Limpieza																						
Sostenibilidad		BIODISSOLUBLE WOOL  EC 1272/2008 Annex G																				